

Сетки, в которых по основе и утку используются пряжи из проволок.

В пряжи основы — пять проволок, в пряжи утка — семь проволок.

Переплетение — саржевое одностороннее.

Ширина полотна — 1000 мм.

Материал — монель металл марки НМЖМЦ-28-2,5-1,5.

Используется для промывки глинистого раствора при добыче нефти, для фильтрации нефтепродуктов.

Номер сетки	Номинальное число прядей на 1 дюйм	Диаметр проволоки в пряжи, мм		Диаметр проволоки в пряжи, мм		Число проволок в пряжи			Масса 1 м.кв/кг
		утка	основы	утка	основы	утка	основы	утка	
140/140	35,6	35,6	0,18	0,12	0,007	0,005	5	8	2,8